



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ULTRA CWF 1500 SPRAY

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ:

Смазочный спрей для длительных интервалов смазки в сложных условиях. Создано на основе синтетических углеводородов и добавок для улучшения смазочных свойств. Он содержит PTFE.

Эта смазка одобрена для случайного контакта с пищевыми продуктами, классифицируется как H1.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Оптимизированная формула спрея делает его особенно подходящим для смазывания открытых точек в тяжелых рабочих условиях: воздействие влаги, воды, вибрации, пара, грязи, высоких нагрузок и давлений. Благодаря свойствам спрея можно увеличивать интервалы смазки.

Особенно подходит для применения на заводах по розливу, предприятиях пищевой промышленности (мясная промышленность, бойни и т. д.), упаковке пищевых продуктов (укупорочные машины в консервной промышленности, овощных и фруктовых магазинах), отделке текстиля, заводах по очистке сточных вод, портовом оборудовании, судах, в таких механизмах, как:

- Цепи, направляющие скольжение и эксцентрики.
- Шпиндели и клапаны.
- Малые подшипники

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная адгезия позволяет продлить интервалы смазки даже в присутствии холодной или горячей воды, соленой воды и пара.
- Высокая ползучесть, чего требует смазка в труднодоступных местах.
- Защищает от коррозии.
- Рабочая температура от -5 до + 180°C (пики 200°C).
- Высокая стойкость к окислению.
- Повышенная грузоподъемность и противозадирные свойства.
- Подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами (одобрен NSF как категория H1).

ULTRA CWF 1500 SPRAY

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

-NSF H1 – Случайный контакт с продуктами питания. Регистрационный номер: 151272.

Технические данные (концентрат):

	Стандарт	Типовое значение	Ед. измерения
Внешний вид	-	Прозрачная белая жидкость	-
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	0,88	gr/cm ³
Вязкость при 40°C	ASTM D-445	1500	mm ² /s
Вязкость при 100°C	ASTM D-445	115	mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D-2270	171	-
Точка застывания	ASTM D-97	-9	°C
Точка возгорания	ASTM D-92	230	°C
Испытание 4 шарами - диаметр пятна износа	ASTM D-4172	0,53	mm

Rev 06/15

COGELSA[®]

Страница 2 из 2

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

**СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
КОМПАНИЯ**

